

Geotextieldoek zwart

Specificaties:

Geweven geotextiel in polypropyleen

Toepassing: NBN EN 13249 : aanleggen wegen én koer

Functie: filtering, versterking en scheiding

Treksterkte in ketting : 15 kN/m (- 2 kN/m)(EN ISO 10319)

Treksterkte in inslag : 14 kN/m (- 2 kN/m)(EN ISO 10319)

Rek bij breuk ketting : 20 % (+/- 5 %)(EN ISO 10319)

Rek bij breuk inslag : 11 % (+/- 3 %)(EN ISO 10319)

Dynamische perforatieweestand : 27 mm (+6 mm)(EN ISO 918)

Statische doordrukproef CBR : 1,6 kN (-0,3 kN) (EN ISO 12236)

Waterdoorlatendheid : 0,01 m/sec (- 0,003 m/sec)(EN ISO 11058)

Zanddichtheid O 90 : 300 micron (+/- 90 micron)(EN ISO 12956)

Dikte @ 2 kPa druk : 530 micron (EN 964 -1)

Gewicht : 90 gr/m² (EN 965)